

# Краска Люкс-205 водно-дисперсионная акриловая для интерьерных окрасочных работ.

ТУ 2316-001-21641565-2011

**Область применения:** покраска зданий и сооружений, промышленной и частной постройки. С помощью краски Люкс-205, рекомендуется окрашивать потолки зданий. Поверхности рекомендуемые для покраски, бетон, кирпич, дерево, гипсоволокнистый лист (ГВЛ), гипсокартонный лист (ГКЛ), древесностружечный лист (ДСП), ориентированная стружечная плита (ОСП), цементно-стружечная плита (ЦСП), асбестоцементный лист, оштукатуренные и зашпаклёванные поверхности, обои под покраску. Краска пригодна для сырых и влажных помещений.

**Назначение:** для внутренних помещений зданий и сооружений. Образует матовое, влагостойкое, дышащее покрытие. Используется в реставрационных работах.

**Рекомендации по применению:** зачистить окрашиваемые поверхности от грязи, пыли и непрочных слоёв старых покрытий. Впадины и неровности поверхностей, выровнять и отшлифовать. Глянцевые основания, желательно отшлифовать до получения шероховатой поверхности. Грунтовать, используя водно-дисперсионную [Грунтовку ЛЮКС-004](#). Перед применением перемешать состав с помощью дрели, специальной насадкой, не допуская захвата воздуха материалом. **Люкс-205** можно разбавлять водой, не более 15% при нанесении в два слоя. Окрасочные работы рекомендуется проводить при температуре воздуха от +5 до +35 градусов.

**Нанесение:** кистью, валиком или краскораспылителем на подготовленную, сухую и чистую поверхность.

**Меры предосторожности:** [Краски ЛЮКС – 205](#) пожаробезопасны и не требуют специальных мер защиты. При работе необходимо соблюдать общие санитарные правила, проветривать помещение, избегая сквозняков. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека. После окончания процесса покраски руки и инструменты промыть теплой водой.

**Расход:** зависит от типа, состояния и структуры поверхности.

**Время высыхания:** время высыхания одного слоя при температуре  $20\pm 2^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха  $65\pm 5\%$  «от пыли» - 30 минут; между слоями – 1 час.

**Транспортирование:** переносить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше  $+5^{\circ}\text{C}$ .

**Хранение:** хранить в плотно закрытой таре при температуре выше  $+5^{\circ}\text{C}$ .

**Гарантийный срок хранения:** – 12 месяцев с даты изготовления.

**Производитель:** ООО «НИКА», ([Озёрский лакокрасочный завод](#))

ТУ 2316-001-21641565-2011