

Краска Люкс-10 водно-дисперсионная акриловая для наружных и внутренних покрасочных работ.

ТУ 2316-001-21641565-2011

Область применения: покраска зданий и сооружений, промышленной и частной постройки. С помощью краски Люкс-10, рекомендуется окрашивать фасады и внутренние помещения. Поверхности рекомендуемые для покраски, бетон, кирпич, дерево, гипсоволокнистый лист (ГВЛ), гипсокартонный лист (ГКЛ), древесностружечный лист (ДСП), ориентированная стружечная плита (ОСП), цементно-стружечная плита (ЦСП), асбестоцементный лист, оштукатуренные и зашпаклёванные поверхности, обои под покраску. Краска пригодна для сырых и влажных помещений.

Назначение: для окрашивания фасадов и внутри зданий и сооружений. Образует матовое, влагостойкое, дышащее покрытие. Используется в реставрационных работах.

Рекомендации по применению: зачистить окрашиваемые поверхности от грязи, пыли и непрочных слоёв старых покрытий. Впадины и неровности поверхностей, выровнять и отшлифовать. Глянцевые основания, желательно отшлифовать до получения шероховатой поверхности. Грунтовать, используя водно-дисперсионную [Грунтовку ЛЮКС-004](#). Перед применением перемешать состав с помощью дрели, специальной насадкой, не допуская захвата воздуха материалом. **Люкс-10** можно разбавлять водой, не более 15% при нанесении в два слоя. Окрасочные работы рекомендуется проводить при температуре воздуха от +5 до +35 градусов.

Нанесение: кистью, валиком или краскораспылителем на подготовленную, сухую и чистую поверхность.

Меры предосторожности: [Краски ЛЮКС – 10](#) пожаробезопасны и не требуют специальных мер защиты. При работе необходимо соблюдать общие санитарные правила, проветривать помещение, избегая сквозняков. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека. После окончания процесса покраски руки и инструменты промыть теплой водой.

Расход: зависит от типа, состояния и структуры поверхности.

Время высыхания: время высыхания одного слоя при температуре $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха $65 \pm 5\%$ «от пыли» - 30 минут; между слоями – 1 час.

Транспортирование: переносить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше $+5^{\circ}\text{C}$.

Хранение: хранить в плотно закрытой таре при температуре выше $+5^{\circ}\text{C}$.

Гарантийный срок хранения: – 12 месяцев с даты изготовления.

Производитель: ООО «НИКА», ([Озёрский лакокрасочный завод](#))

ТУ 2316-001-21641565-2011